

PONAL DORUS DD 060

Gépi köldökcsap ragasztó

TULAJDONSÁGOK

- alacsony viszkozitású
- jól porlasztható
- hosszú nyitott idő
- gyorsan köt
- áttetsző, tartósan elasztikus ragasztófilmet képez
- a faipari munkáknál és a bútorgyártásnál elvárható legerősebb kötési szilárdsággal rendelkezik - könnyen eltávolítható

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Alkalmazható fixen telepített és mobil köldökcsap belövő gépekhez.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületeket úgy kell megmunkálni, hogy azok pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Tisztítsuk meg azokat a portól és a szennyeződéstől.


FELHORDÁS

A munkadarab és a ragasztó hőmérsékletének el kell érnie a +10 °C-ot. A felhasználásra kész ragasztót töltsé a gépbe, annak műszaki leírásában foglaltak szerint. Szükség esetén, a ragasztóhoz max. 3 % tiszta víz adagolható.

A felhordó szerkezeteket tisztítsa meg hideg- vagy kézmeleg vízzel, amíg a ragasztó meg nem szilárdult. A megkötött ragasztót, már csak mechanikus úton lehet eltávolítani a felületekről.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Dorus DD 060 ragasztó alkalmazható minden olyan ragasztó felhordó gépnél, amely idegen csap rögzítésére szolgál. A ragasztó környezetbarát, szerves oldószert nem tartalmaz. A göngyölegget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az



teljesen üres és nem tartalmaz ragasztómaradványokat. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polivinilacetát diszperzió
szín:	fehér, száradás után áttetsző
viszkozitás:	kb. 300 mPas (Brookfield, 20 UpM)
pH érték:	kb. 6,5
filmképződési hőmérséklet:	min. +5 °C

KISZERELÉS

10 kg, 27 kg

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csatornába önteni nem szabad. A már megszáradt ragasztómaradvány háztartási hulladékként kezelendő.

A Dorus DDO60 csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereiket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

Műszaki szaktanácsadás:
Tel.: 06-30/9191-915

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Henkel

Minőség a Mestereknek